

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Rodzaj produktu

Cykloalifatyczna farba epoksydowo-aminowa.

Opis

Farba o dużej ilości części stałych, tworząca grubą powłokę, do kontaktu z wodą pitną, przeznaczona do wnętrzb zbiorników stalowych, betonowych i rur. Receptura wyrobu pozwala na tworzenie warstw o standardowej grubości (100–150 mikronów na warstwę), jak również warstw grubszych niż standardowe (250 mikronów na warstwę).

Ogólne właściwości

- Doskonale tworzenie warstwy i ochrona krawędzi.
- Zawartość LZO zgodna z obowiązującymi przepisami AIM.
- Spełnia lub przekracza wszelkie wymagania określone w normach:
 - ANSI/NSF Standard 61 dla zbiorników wody pitnej o pojemności 1000 galonów lub większej.
 - AWWA D102 System wewnętrzny 1 i 2.
 - AWWA C210 do użytku wewnątrz stalowych rur z wodą.
 - Zgodny z FDA 21CFR 175.300 kryteria dla wyrobów mających kontakt z żywnością.
 - Statens Institut for Folkehelsa do użycia z wodą pitną.

Kolor

Większość kolorów RAL. Do zastosowania z wodą pitną tylko w kolorze białym i szarym.

Wykończenie Połysk

Farba podkładowa

Samogrunтуюca.

Farba nawierzchniowa

Farby akrylowe, epoksydowe, poliuretany do zastosowań innych niż w zanurzeniu.

Grubość powłoki na sucho

100–250 mikronów na warstwę. Nie przekraczać 425 mikronów na system w przypadku instalacji przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną.

Zawartość części stałych

Objętościowo: 75%±2%

Teoretyczna wydajność

5,0 m²/l przy 125 mikronach

Należy uwzględnić straty na mieszanie i nakładanie.

Odporność temperaturowa na sucho

Oddziaływanie stałe: 121°C

Oddziaływanie okresowe: 149°C

Przebarwienia obserwuje się w temperaturze powyżej 93°C.

Odporność temperaturowa na mokro

Odporność temperaturowa w zanurzeniu zależy od narażenia. Konkretnie informacje można uzyskać w Dziale Technicznym firmy Carboline. Zaleca się uszczelnienie zbiorników metalowych działających w temperaturach powyżej 60°C.

Ograniczenia

Żywyce tracą połysk, ulegają przebarwieniu i kładują w efekcie narażenia na działanie promieni słonecznych.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Informacje ogólne

Powierzchnie muszą być czyste i suche. Stosować odpowiednie metody usuwania kurzu, pyłu i oleju oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować nieprawidłowe przyleganie powłoki.

Stal

Zanurzenie: ISO 8501-1 Sa 2,5

Bez zanurzenia: ISO 8501 Sa2

Profil powierzchni: 40–75 mikronów

Beton

Zanurzenie:

Beton należy utwardzać przez 28 dni w temperaturze 24°C i 50% wilgotności względnej lub w warunkach równorzędnych. Powierzchnie przygotować zgodnie z ASTM D4258 Czyszczenie powierzchniowego betonu oraz ASTM D4259 Ścieranie betonu. Puste przestrzenie w betonie mogą wymagać obróbki powierzchniowej.

CHARAKTERYSTYKA

| Metoda badania | System | Wyniki | Nr raportu |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| ANSI/NSF Standard 61 | Stal szlifowana 2 warstwy 891 | Pozytywny | 09434 |
| AWWA C210 Specyfikacja | Stal szlifowana 2 warstwy 891 | Pozytywny | 03457 |

Raporty z badań i dodatkowe dane dostępne po przesłaniu pisemnego zapotrzebowania.

SPRZĘT DO NAKŁADANIA

Poniżej podano ogólne wytyczne dotyczące sprzętu do nakładania produktu. Warunki w miejscu pracy mogą się różnić i wymagać modyfikacji tych wytycznych w celu osiągnięcia pożądaných efektów.

Malowanie natryskowe (ogólne)

Następujący sprzęt uznano za odpowiedni do nakładania tego produktu i można go uzyskać od takich producentów jak Binks, DeVilbiss i Graco.

Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny)

Przełożenie pompy: min. 30:1*

Wydajność: min. 3,0

Przewód materiałowy (śr. wew.): min. 3/8"

Średnica dyszy: 0,01–0,021"

Ciśnienie na wylocie z dyszy: 2100–2300

Wielkość filtra: wielkość oczka 60

*Zalecane są uszczelnienia teflonowe dostępne u producentów pomp. W przypadku zastosowania w trudniejszych warunkach stosować przełożenie pompy 45:1 oraz średnicę wewnętrzną 1/2' dla przewodów materiałowych o długości większej niż 60'.

Pędzel i wałek (ogólne)

Nie zaleca się stosowania produktu wewnątrz zbiorników, rur itp. z wyjątkiem pokrywania łączeń pasmami. Aby uzyskać pożądaný wygląd, krycie i zalecaną grubość suchej warstwy może być konieczne nałożenie kilku warstw. Unikać zbyt wielu ponownych pociągnięć pędzlem lub wałkiem. Najlepsze efekty uzyskuje się przy nałożeniu produktu w ciągu 10 minut w temp. 24°C.

Pędzel

Używać pędzla o średniej długości włosa.

Wałek

Stosować wałek syntetyczny z krótkim włosiem z rdzeniem z tworzywa fenolowego.

MIESZANIE I ROZCIĘNZANIE

Mieszanie

Oddzielnie mieszać mechanicznie, następnie połączyć i mieszać mechanicznie oba składniki razem. NIE MIESZAĆ ZESTAWÓW O NIEPEŁNEJ ILOŚCI SKŁADNIKÓW.

Proporcje

Stosunek 1:1 (A do B)

Rozcieńczanie

Natryskiwanie: Do 6% rozcieńczalnikiem nr 2 (zawierzone normą NSF Std. 61)

Pędzel: Do 13% rozcieńczalnikiem nr 33 (Non-NSF Stf. 61)

Wałek: Do 13% rozcieńczalnikiem nr 33 (Non-NSF Stf. 61)

Użycie rozcieńczalników innych niż te, które zostały dostarczone lub zaakceptowane przez Carboline może spowodować pogorszenie właściwości produktu i unieważnienie gwarancji na produkt (wyrażonej lub domniemanej).

Okres przydatności po wymieszaniu składników

Materiał zaczyna tracić zdolność tworzenia warstwy w ciągu 90 minut w temp. 24°C. Czas ten będzie krótszy w wyższych temperaturach.

CZYSZCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO

Czyszczenie

Stosować rozcieńczalnik nr 2 lub aceton. W przypadku rozlania produktu wchłonąć go i utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

Bezpieczeństwo

Zapoznać się i przestrzegać wszystkich ostrzeżeń podanych w Karcie Charakterystyki i Karcie Wyrobu. Stosować standardowe środki ostrożności. Osoby nadwrażliwe powinny stosować odzież ochronną, rękawice oraz nakładać krem ochronny na twarz, ręce oraz inne odsłonięte części ciała.

Wentylacja

W przypadku stosowania produktu jako wyściółka zbiorników lub w zamkniętych pomieszczeniach

należy zapewnić odpowiednią wentylację, w czasie i po nakładaniu, aż do wyschnięcia powłoki. Wentylacja powinna być na tyle wydajna, aby zapobiec stężeniu oparów rozpuszczalnika na poziomie dolnej granicy wybuchowości dla stosowanych rozpuszczalników.

Ostrzeżenie

Produkt zawiera palne rozpuszczalniki. Trzymać z dala od iskier i otwartego płomienia. Wszelkie urządzenia i instalacje elektryczne należy wykonać i uziemić zgodnie z odpowiednimi przepisami. W miejscach zagrożonych wybuchem pracownicy powinni stosować narzędzia nieżelazne oraz nosić przewodzące i nie iskrzące obuwie.

WARUNKI APLIKACJI

| Warunki | Materiał | Podłoże | Otoczenie | Wilgotność |
|------------|----------|---------|-----------|------------|
| Normalne | 16–29°C | 16–29°C | 16–32°C | 0–80% |
| Minimalne | 10°C | 10°C | 10°C | 0% |
| Maksymalne | 32°C | 52°C | 43°C | 85% |

Normy przemysłowe zakładają, że temperatury podłoża będą przynajmniej 3°C wyższe od punktu rosy. Skraplanie będące skutkiem temperatury podłoża poniżej punktu rosy może spowodować błyskawiczne rdzewienie przygotowanej stali i powodować nieprawidłowe przyleganie powłoki do powierzchni. Specjalne techniki nanoszenia mogą być konieczne w warunkach odbiegających od normalnych.

CZASY SCHNIĘCIA

| Temperatura podłoża i wilgotność względna 50% | Sucha do położenia kolejnej warstwy | Sucha do położenia warstwy nawierzchniowej/ innych powłok wykończeniowych | Ostateczne utwardzenie do użycia w zainstalowaniu | Maksymalny czas między położeniem kolejnych warstw |
|---|-------------------------------------|---|---|--|
| 10°C | 12 godz. | 24 godz. | N/R | 60 dni |
| 16°C | 8 godz. | 16 godz. | 10 dni | 30 dni |
| 24°C | 4 godz. | 8 godz. | 5 dni | 30 dni |

| | | | | |
|------|---------|---------|-------|--------|
| 32°C | 2 godz. | 4 godz. | 3 dni | 15 dni |
|------|---------|---------|-------|--------|

Podane wartości czasu dotyczą powłok o grubości suchej warstwy 100–150 mikronów. Większa grubość, niedostateczna wentylacja lub niższe temperatury wydłużają czas schnięcia i mogą spowodować zatrzymanie rozpuszczalnika i przedwczesne wady. Nadmierna wilgoć lub skropliny na powierzchni podczas schnięcia mogą zaburzyć schnięcie, powodować przebarwienia i zmętnienie powierzchni. Jeśli przekroczy się czas między nałożeniem kolejnych warstw, powierzchnię należy zeszlifować przed nałożeniem kolejnych warstw. Konkretnie informacje dotyczące wymuszonego schnięcia można uzyskać w Dziale Technicznym firmy Carboline. Uwaga: Nie zaleca się, aby temperatury podczas ostatecznego schnięcia w przypadku zastosowania wyrobu wewnątrz zbiorników były niższe niż 16°C.

OPAKOWANIE, POSTĘPOWANIE Z WYROBEM I MAGAZYNOWANIE

Standardowy zestaw

Część A 10 litrów
Część B 10 litrów

Przechowywanie (ogólnie)

Przechowywać w pomieszczeniu.

Temperatura i wilgotność podczas przechowywania

5–45°C
Wilgotność względna 0–95%

Okres trwałości

Część A: 36 miesięcy w temp. 24°C
Część B: 24 miesięcy w temp. 24°C

Uwaga

Produkt można stosować jedynie w układzie jednowarstwowym lub w układzie z innymi zalecanymi produktami Carboline. W innych przypadkach należy uzyskać aprobatę firmy Carboline.

Wersja 05.2009 r. zastępuje wersję 04.2004 r.

Uwaga: Przed rozpoczęciem malowania przeczytać i stosować się do zaleceń zawartych w tej karcie technicznej produktu. W razie wątpliwości lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem Carboline Polska sp. z o.o.